

Alçıpan® çeşitlerinin birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında kullanılan derz dolgu alçısıdır.

- Kolay uygulama
- Yüksek aderans
- Uzatılmış çalışma süresi

Ürün Standardı

TS EN 13963

Kullanım Alanları

- Alçıpan® yatay ve dikey birleşim derzleri
- Tavan - duvar birleşimleri

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Düz bir satıhta, paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet / torba)	Raf Ömrü
FUGAGİPS	30	≤ 50	6 ay

Teknik Özellikler

Su karışım oranı - 10 kg Fugagips (L)	6 - 7
CaSO ₄ Yapı alçısı oranı (%)	>50
Uygulama süresi (dk)	80 - 90
Donma süresi (dk)	160 - 180
Yangına tepki (TS EN 13501)	A1
Tüketim miktarı (kg / m ²)	Tek kat bölme duvar 0,5 Çift kat bölme duvar 0,8 Üç kat bölme duvar 1,1

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>



30 kg / torba